

# Parketo lakas Ecostar 2K Mat, P-Mat

---



2-jų komponentų poliuretalinis - vandeninis lakas

**Pakuotė:** 5+0,5 (5,5L)

## **Aprašymas**

Ecostar 2K – tai naujos kartos poliuretalinis – vandeninis lakas, pagamintas laikantis ekologinių reikalavų. Tuo pačiu, dėl naudojamų medžiagų yra ypač patvarus, atsparus trinčiams ir kartu elastingas. Dėka išskirtinių savybių tinkamas lakuoti medinius paviršius, kurių eksploatacija yra ypač intensyvi t.y.: parduotuvės, ofisai, viešbučiai, konferencijų salės ir pan. Pasižymi labai geru paviršiaus dengiamumu, bei išsiliejimu.

## **Vartojimas**

Prieš lakuojant gerai sumaišyti abu lako komponentus. Normavimas: A komponentas – 5dalys, B komponentas – 1 dalis. Po sumaišymo palikti 10 minučių, kad junginys sureaguotų. Nalakuoti kai temperatūra patalpoje žemesnė nei 12°C o oro drėgmė patalpoje viršija 85%. Taip pat negalima lakuoti medžio, kurio drėgmė yra virš 10%. Naudoti tik patalpose, kuriose yra gera ventiliacija. Lakavimo metu išnešti iš patalpos gėles ir akvariumus, jeigu tokie yra. Lakuoti voleliu dengiant visa paviršių tolygiu lako sluoksniu. Dengti keliais sluoksniais. Lakuojant lakas įgauna pieneniška atspalvį, bet džiuvant atspalvis dingsta

## **Techninė informacija**

Mišinys: 2 komponentų 10/1

Pakuotė: 5 + 0,5 ltr (5,5L)

Darbinė temperatūrą: +10°C +25°C

Naudojami įrankiai:	volelis
Atviro džiūvimo laikas:	30 - 120 min.
Kitas sluoksnis be šlifavimo:	4 – 12 val.
Šlifuoti. galima po:	24val.
Cheminės ir fizinės savybės:	puikios
Dėngiamumas:	puikus
Išėiga:	60-80g/m <sup>2</sup>
Galiojimo laikas:	12 mėn.

---

Esant 20°C oro temperatūrai ir 65% santykinei oro drėmei